



# APECEM

PRODOTTO	Apecem
MISSIONE	Promotore di adesione per supporti lisci

CARATTERISTICHE	APECEM è un primer in pasta pronto all'uso, a base di speciali resine sintetiche in dispersione acquosa, additivi ed inerti selezionati in giusta curva granulometrica. APECEM è caratterizzato da un elevato potere adesivo al supporto sul quale viene applicato, lasciando una superficie ruvida che permette un tenace aggancio delle successive applicazioni.
ASPETTO	Liquido cremoso
CAMPI D'IMPIEGO	APECEM viene utilizzato quale mano di aggancio su superfici di diversa natura, anche poco assorbenti, prima di applicare strati successivi diintonaci a base calce e cemento o gesso. APECEM può essere applicato per migliorare l'adesione di adesivi o rasature su superfici quali marmette, pietre naturali ecc. ed è inoltre idoneo quale promotore di adesione su pannelli termoisolanti in EPS o XPS prima dell'applicazione della rasatura armata.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Peso specifico	Ca. 1400	kg/m <sup>3</sup>
Residuo solido	60	%
Temperatura di applicazione (intervallo)	5 - 35	°C
Applicazione successiva	30min – 4ore In funzione delle temperature e dell'assorbimento dell'intonaco	

L'elevato contenuto in solidi ed il minimo spessore del film ottenuto ai dosaggi consigliati conferiscono al prodotto applicato caratteristiche autoestinguenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere pulito e solido, privo di parti incoerenti, polveri, disarmanti residui, grassi o quanto altro possa compromettere l'adesione di APECEM.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	APECEM è un prodotto pronto all'uso. Prima dell'applicazione mescolare con trapano munito di apposita frusta, fino ad ottenere una completa omogeneizzazione. Eventualmente diluire con acqua pulita fino all'ottenimento della consistenza desiderata.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**T&C Building Materials**



<b>MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b>	Applicare in un'unica mano.	
<b>ATTREZZATURE</b>		<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
Pennello		ACQUA (su prodotto non essiccato)
Rullo		ACQUA (su prodotto non essiccato)
<b>CONSUMO</b>	Il consumo è di circa 0,300-0,400 kg/m <sup>2</sup>	
<b>CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ</b>	Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai +5 °C o superiori ai +35 °C. Non applicare su supporti surriscaldati. Non applicare in presenza di umidità di risalita.	
<b>VOCE DI CAPITOLATO</b>	Applicazione di idoneo aggrappante da realizzarsi su superfici lisce e poco assorbenti con prodotto a base di resine sintetiche, tipo APECEM, quale ponte d'aggancio per le successive applicazioni a mano o a macchina di intonaci cementizi o a base gesso.	
<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORE</b> Verde	<b>CONFEZIONAMENTO</b> Secchio plastica da 20 kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 5°C - MAX 40°C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Nessuna particolare precauzione è necessaria per l'operatore, tranne quelle di carattere generale per l'applicazione di pitture che richiedono la protezione degli occhi. In caso di spruzzi, lavare la parte esposta con acqua pulita ed abbondante. All'occorrenza consultare un medico.	
<b>IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI</b>	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

**T&C Building Materials**