



IDREX 50

PRODOTTO	Idrex 50
MISSIONE	Additivo impermeabilizzante di massa per calcestruzzi
CARATTERISTICHE	IDREX 50 è un additivo pronto all'uso, a base di una soluzione acquosa stabile di sostanze a forte effetto idrofugo, privo di cloruri e inoffensivo per le armature metalliche.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	Per le sue caratteristiche IDREX 50 è indicato per il confezionamento di calcestruzzi il cui impiego è particolarmente richiesto nelle strutture di fondazione, scantinati, muri di sostegno o controterra, piscine, serbatoi, vasche, opere marittime ed opere idrauliche in genere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Stato fisico	Liquido	-
Colore	Bianco	-
Densità	1,05 ± 0,05	kg/dm ³
pH	11 circa	-
Solubilità in acqua	Facilmente miscibile	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1**T&C Building Materials**

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiesa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com

**IDREX 50**

SCHEMA TECNICA – rev 01/20

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	<p>Per il confezionamento di calcestruzzi idrofughi è consigliabile utilizzare un ridotto rapporto acqua/cemento (preferibilmente non superiore allo 0,5) in modo da ottenere una discontinuità nella porosità capillare.</p> <p>IDREX50 si aggiunge all'impasto in ragione di 0,8-2% sul peso del legante. Non aggiungere agli inerti ancora asciutti.</p> <p>IDREX50 è compatibile con additivi fluidificanti Taurochimica.</p>	
ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI	
Si aggiunge all'acqua d'impasto	-	
CONSUMO	Dallo 0,8 al 2% sul peso del legante per il confezionamento di calcestruzzi impermeabili.	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	IDREX è un additivo specifico per impasti cementizi, pertanto segue le stesse precauzioni prese in fase di applicazioni delle malte e/o calcestruzzi.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Bianco	CONFEZIONAMENTO Tanche da 25 kg Fusti da 190 kg Cisterna da 1000 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – teme il gelo	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	Il prodotto non è nocivo. Evitare l'ingestione. Può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Durante l'utilizzo indossare guanti, maschera e occhiali di protezione. Lavare abbondantemente con acqua corrente la parte venuta accidentalmente a contatto con il prodotto e consultare un medico.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il prodotto non è pericoloso, non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le leggi regionali. Il recipiente è classificato rifiuto speciale urbano.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com