



TAUROCROLL FLEX

PRODOTTO	Taurocoll FLEX
MISSIONE	Resina elasticizzante ed impermeabilizzante per malte
CARATTERISTICHE	TAUROCROLL FLEX è una resina in dispersione acquosa utilizzata per conferire ai prodotti cementizi maggiore flessibilità, impermeabilità, adesione ed incrementare la resistenza al gelo ed agli agenti atmosferici.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROCROLL FLEX viene impiegato in sostituzione dell'acqua di impasto per preparare malte, intonaci, adesivi, fuganti ecc. con migliorate caratteristiche di flessibilità, impermeabilità, adesione e resistenze chimico fisiche. Può essere ad esempio impiegato in combinazione con adesivi della linea Taurocoll, malte linea Taurocrete, impermeabilizzanti cementizi Taurocem ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Consistenza	Liquido fluido	-
Colore	Bianco lattiginoso	-
Densità	1,05 ± 0,5	g/cm ³
Solubilità in acqua	Totale	-

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROCROLL FLEX

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Assicurarsi che il supporto sia asciutto, privo di parti incoerenti, in caso contrario rimuovere completamente sporco, polvere, grassi, oli e parti non ancorate e sfarinanti. Supporti di gesso o anidritici devono essere asciutti (umidità residua <0,5%), solidi, privi di polvere e preventivamente primerizzati con TAUROFIX AC. Supporti cementizi devono essere adeguatamente stagionati e non soggetti a ritiri. Inumidire con acqua per raffreddare supporti esposti al sole.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	TAUROCROLL FLEX è un prodotto pronto all'uso. Eseguire l'impasto secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica del premiscelato in polvere, sostituendo l'acqua con il TAUROCROLL FLEX. In generale si versa in un recipiente pulito il TAUROCROLL FLEX e quindi si aggiunge lentamente la polvere. Agitare con miscelatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare per alcuni minuti e quindi rimescolare brevemente prima dell'applicazione.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Applicare la malta addizionata con TAUROCROLL FLEX secondo le indicazioni riportate su scheda tecnica della malta modificata. In generale per gli adesivi si consiglia di stendere un primo strato sulla superficie, usando il lato liscio della spatola e successivamente applicare lo spessore desiderato, utilizzando la spatola di dentatura adatta, in relazione al tipo e formato di piastrella. Nel caso di pavimenti soggetti a carichi pesanti, spalmare l'adesivo anche sul retro della piastrella per assicurarne la completa bagnatura. Nella preparazione di malte impermeabili, stendere la miscela cementizia con spatola dentata, annegare sul fresco l'eventuale armatura e, ad indurimento avvenuto applicare una seconda mano.

ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI
Spatola d'acciaio	ACQUA

CONSUMO	Circa 20% sul prodotto in polvere
----------------	-----------------------------------

CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle ore successive all'applicazione.
---	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE	CONFEZIONAMENTO
	Bianco	Taniche da 5 - 10 - 25 kg

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials



TAUROCOLL FLEX

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.		
NORME DI SICUREZZA	TAUROCOLL FLEX non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda l'utilizzo di guanti e occhiali protettivi e le abituali precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

T&C Building Materials