



TAUROCOR STAMP

| | |
|----------|--|
| PRODOTTO | Taurocor Stamp |
| MISSIONE | Corazzante minerale per pavimenti stampati |

| | |
|-----------------|--|
| CARATTERISTICHE | Taurocor Stamp è un premiscelato in polvere pronto all'uso, a base di cemento, quarzo puro in giusta curva granulometrica, pigmenti inorganici ed additivi chimici. Viene usato per rivestire, colorare e conferire un'elevata resistenza alle superfici in calcestruzzo. |
| ASPETTO | Polvere |
| CAMPI D'IMPIEGO | TAUROCOR STAMP trova impiego come corazzante della pavimentazione in calcestruzzo sia in interno che esterno e soggette a qualsiasi tipo di traffico. Possono essere realizzati pavimenti decorati con una vasta gamma di colori e sfumature conferite dal distaccante in polvere DISFORM STAMP. |

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| CARATTERISTICA | VALORE | U.M. |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Massa volumica polvere | Ca. 1500 | kg/m ³ |
| Durezza aggregato (Mohs) | > 7 | |
| Resistenza a compressione a 28gg | > 60 | N/mm ² |
| Resistenza a flessione a 28gg | > 6 | N/mm ² |
| Reazione al fuoco | Classe A1 _{fl} | - |
| Temperatura di applicazione | Compresa tra +5 e +35 | °C |

| | |
|--------------------------|--|
| MODALITÀ DI APPLICAZIONE | TAUROCOR STAMP si applica a spolvero, in due mani, su calcestruzzo ancora fresco. Dopo l'applicazione uniforme della prima mano con un quantitativo di circa 2-3kg/m ² , si attende il tempo necessario al corazzante di inumidirsi con l'acqua di impasto del calcestruzzo. Si lavora quindi con apposito fratazzo e si applica una seconda mano a spolvero con un quantitativo di circa 1,5-2 kg/m ² procedendo la lavorazione come la prima mano. |
|--------------------------|--|

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROCOR STAMP

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

| ATTREZZATURE | PULIZIA ATTREZZI |
|--------------|------------------|
| Spolvero | - |

| CONSUMO | <i>Tipo di traffico:</i> |
|---------|-------------------------------------|
| | LEGGERO 2,5 – 3,5 kg/m ² |
| | MEDIO 3,5 – 4,5 kg/m ² |
| | PESANTE 4,5 – 6 kg/m ² |

| INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO | COLORE | CONFEZIONAMENTO |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Secondo cartella colori | Sacchi di cartapolite nati da 25 kg |

| INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO | TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | MIN. 5°C – MAX 35°C | 6 mesi |

Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco

| NORME DI SICUREZZA | |
|--------------------|---|
| | Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. |

| IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI | |
|-----------------------------------|---|
| | La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali. |

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com