



TAUROSIL NA

PRODOTTO	Taurosil NA
MISSIONE	Consolidante a base di silicato di sodio

CARATTERISTICHE	TAUROSIL NA è un prodotto in soluzione acquosa a base di Silicati di sodio, di natura inorganica, inodore, a basso impatto ambientale e contenuto di COV (<50g/l).
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROSIL NA trova impiego nel trattamento consolidante, traspirante, di intonaci e intonaci termici sia a base cemento che calce idraulica naturale o su massetti poco consistenti prima della posa del successivo rivestimento o pavimentazione. Penetra nel supporto e reagisce con la calce libera, formando dei silicati di calcio insolubili che densificando la matrice cementizia rendendola resistente all'abrasione e durevole nel tempo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Consistenza	Liquido	
Colore	Incolore	
Peso specifico apparente	ca. 1,15	Kg/l

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Accertarsi che le superfici da trattare siano pulite, asciutte, prive di polvere. Eventuali incrostazioni, grasso, olio o macchie di vernici dovranno essere preventivamente rimosse e eventuali parti incoerenti dovranno essere rimosse ed opportunamente ripristinate.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	TAUROSIL NA è pronto all'uso, può essere applicato a spruzzo o rullo, avendo cura di distribuire uniformemente il materiale e mantenere la superficie bagnata con il prodotto per 20-30 minuti in modo da garantire l'ottimale penetrazione. Trascorso tale tempo eliminare l'eventuale eccesso di prodotto. Transitare dopo 24 ore dal trattamento. L'effetto del consolidamento prosegue anche nei giorni successivi all'applicazione. <i>Pulizia e manutenzione:</i> Il prodotto fresco può essere rimosso semplicemente con acqua, mentre una volta indurito è necessaria una rimozione meccanica.

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROSIL NA

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Spruzzo con pompa a bassa pressione		ACQUA
CONSUMO	0,3 – 1,5 kg/m ² (a seconda dell'assorbimento del supporto)	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Neutro	CONFEZIONAMENTO Tanica da 10 e 25 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 20°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.		
NORME DI SICUREZZA	Il prodotto non è pericoloso ma può provocare fenomeni di sensibilizzazione e irritazione agli occhi e alla pelle, indossare occhiali e guanti protettivi.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com