



TAUROSILEX PAINT

PRODOTTO	Taurosilex Paint
MISSIONE	Pittura minerale protettiva e decorativa ai silicati

CARATTERISTICHE	TAUROSILEX PAINT è una pittura a base di silicati, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce naturale per superfici verticali esterne ed interne. TAUROSILEX PAINT forma con il supporto cementizio un corpo unico e compatto resistente agli agenti atmosferici ed inoltre mantiene quasi inalterata la capacità di traspirazione del muro. TAUROSILEX PAINT possiede un'ottima resistenza all'invecchiamento, al gelo e ai sali disgelanti e garantisce una bassissima ritenzione dello sporco.
ASPETTO	Liquido denso
CAMPI D'IMPIEGO	Il prodotto può essere applicato su superfici verticali porose all' interno o all' esterno dove è richiesta la protezione dagli agenti atmosferici (gelo o pioggia) e dove è richiesta elevata traspirabilità (intonaci a base cementizia o calce e intonaci deumidificanti).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Massa volumica	Ca. 1,7	Kg/l	-
Residuo secco	Ca. 55	%	-
Rapporti di diluizione con TAUROSILEX PRIMER	10-15	%	-
Fuoripolvere	3-4	Ore	-
Sovraverniciabile	24	Ore	-
Resistenza alle aggressioni chimiche	ottima	-	-
Diffusione del vapore acqueo	370	g/m ²	-

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com



TAUROSILEX PAINT

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Assicurarsi che il supporto sia asciutto e privo di parti incoerenti, in caso contrario rimuovere completamente lo sporco, polvere, grassi, oli e vecchie vernici con acqua in pressione, con sabbatura o idrosabbatura. Stuccare eventuali fessurazioni con TAUROSILEX PAINT impastato con sabbia o con uno stucco ai silicati.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Diluire TAUROSILEX PAINT con TAUROSILEX PRIMER e mescolare con trapano a basso numero di giri fino a completa omogeneità.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	TAUROSILEX PAINT si applica a pennello, rullo, o spruzzo su TAUROSILEX PRIMER asciutto. Per una completa copertura sono necessarie almeno 2 mani, applicate a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI
Pennello, rullo o airless a bassa pressione	ACQUA

CONSUMO	Circa 3-4 m ² /lt (due mani di prodotto)
----------------	---

CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Temperatura di applicazione: da +8C a +30°C.
---	--

VOCE DI CAPITOLATO	Pittura traspirante a base di silicati modificati, cariche selezionate e pigmenti resistenti alla luce per intonaci, intonaci deumidificanti e superfici cementizie in genere, applicata in 2 mani a pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di idoneo primer a base di silicati (tipo TAUROSILEX PRIMER) comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
---------------------------	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Bianco	CONFEZIONAMENTO Latta da kg20
-----------------------------------	-------------------------	---

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
---	--	--

Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua.

NORME DI SICUREZZA	TAUROSILEX PAINT non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative. Per la
---------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com



TAUROSILEX PAINT

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

	<p>posa in opera sono raccomandati guanti, ed occhiali protettivi. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone; eventuali schizzi agli occhi devono essere lavati con abbondante acqua corrente.</p>
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	<p>Smaltire sia il contenitore vuoto, che con residui di prodotto, come rifiuto speciale urbano, in accordo con le leggi e le disposizioni locali. Non disperdere nell'ambiente.</p>

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

3

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com