

TAUROSTONE COLOR MIX



T&C Building Materials

PREMISCELATO PER PAVIMENTAZIONE EFFETTO SASSO LAVATO

Descrizione:

TAUROSTONE COLOR MIX è un premiscelato a base di pigmenti colorati, fibre, additivi disperdenti, plastificanti e antiritiro, utilizzato in combinazione con ghiaia e cemento per la realizzazione di pavimentazione effetto sasso lavato.

Campi d'impiego:

TAUROSTONE viene impiegato per la posa di pavimenti architettonici con effetto sasso lavato, ideale per marciapiedi, viali, giardini pubblici, piscine, parcheggi, rotonde spartitraffico, arredo urbano ecc.

TAUROSTONE è disponibile in cinque diverse colorazioni e, in miscela con cemento bianco o grigio e graniglie naturali di varie granulometrie e colorazioni, permette di ottenere un'ampia gamma di soluzioni architettoniche.

Modalità di preparazione:

TAUROSTONE può essere applicato fresco su fresco su un getto di calcestruzzo di spessore minimo 8cm o su calcestruzzo esistente preventivamente preparato.

Preparazione impasto:

- 25kg di TAUROSTONE COLOR MIX
- 50 kg di cemento (bianco, grigio o miscela dei due a seconda del colore desiderato)
- 125 kg di ghiaia

Sul massetto appena steso e lisciato applicare a spruzzo il **TAUROSTONE DISATTIVANTE**.

Applicazione "Fresco su fresco":

Realizzare un massetto armato con rete elettrosaldata, dello spessore minimo di 8cm, con calcestruzzo Rck non inferiore a 250 e lavorato a consistenza asciutta (slump 6-7cm). Staggiare, rendere ruvida la superficie con rastrello e dopo alcune ore applicare sul getto ancora fresco l'impasto TAUROSTONE come precedentemente descritto.

Applicazione su calcestruzzo esistente:

Nel caso di applicazione su calcestruzzo esistente, il supporto deve essere solido, pulito, privo di parti incoerenti o in fase di distacco, macchie di olio grasso e sporco in genere devono essere adeguatamente rimosse.

Applicare una mano d'aggancio così composta:

Collacril : acqua : cemento = 1 : 1 : 2

e quindi stendere a rullo la boiaccia ottenuta sul supporto da trattare. Stendere l'impasto TAUROSTONE prima che il la mano d'aggancio si asciughi.

Dati tecnici:

Tipo di prova	Risultati
Consistenza	Polvere
Colore	Neutro, Marrone, Terracotta, Giallo, Sabbia
Massa volumica impasto	c.a. 2300kg/mc
Resistenza a compressione a 28gg	> 40 N/mm ²
Resistenza a flessione a 28gg	> 5 N/mm ²
Adesione al supporto	2 N/mm ²
Ritiro a 28gg	200µm/m
Reazione al fuoco	Euroclasse:A1

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio in condizioni controllate e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera

Colori disponibili:



NEUTRO



SABBIA



MARRONE



GIALLO



TERRACOTTA

Condizioni e limiti di applicabilità:

Applicare il prodotto a una temperatura MIN +5°C e MAX+30°C

Consumi e rese:

Circa 2,5 kg/m² per cm di spessore

Confezione:

Sacchi da 25kg

Conservazione:

12 mesi, in confezioni integre ed in un luogo asciutto.

Norme di sicurezza:

Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Identificazione tipologia rifiuti:

La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.

Le indicazioni riportate in questa scheda tecnica, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono in ogni caso da considerarsi puramente indicative. Pertanto chiunque intenda farne uso si assume ogni responsabilità circa le modalità d'uso e la verifica dell'idoneità dei nostri prodotti agli impieghi previsti.



T&C Building Materials

T&C Building Materials s.r.l. - Via Appia sud, 125 - 00049 VELLETRI (Roma) Italy

Tel. +39 06.9626470 - Fax +39 06.9624497 - e-mail: info@tecbuildingmaterials.com - Web site: www.tecbuildingmaterials.com