

TAUROFIX ACRIL



PRODOTTO	Taurofix acril
MISSIONE	Primer consolidante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa
CARATTERISTICHE	TAUROFIX ACRIL è lattice a base di speciali resine in dispersione acquosa un primer, utilizzato come isolante consolidante e trattamento antipolvere.
ASPETTO	Liquido
CAMPI D'IMPIEGO	TAUROFIX ACRIL può essere utilizzato come appretto antipolvere di superfici cementizie, nel trattamento superficiale di massetti in sabbia e cemento o anidrite prima della posa della pavimentazione o del parquet, come primer per rasature cementizie, consolidante per intonaci, tufo ecc.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica	1,05 ± 0,5	kg/l
Residuo secco	Ca. 15	%
Diluizione	Nessuna o 1:1 con acqua in funzione dell'assorbimento del supporto	°C
Tempo di asciugatura	Ca. 24 A +20°C	h

N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +20°C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Esse possono variare in funzione delle condizioni di messa in opera.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Il supporto deve essere pulito, asciutto e privo di eventuali tracce di olio, grassi o vernici che impedirebbero la penetrazione del primer.
----------------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

**TAUROFIX ACRIL**

SCHEMA TECNICA – rev 01/20

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO	Prodotto pronto all'uso, agitare prima dell'utilizzo.	
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Applicare tal quale TAUROFIX ACRIL a pennello, rullo o a spruzzo. In caso di preparazione alla posa di massetti polverulenti o in caso preparazione del fondo per rasature tissotropiche o malte autolivellanti attendere circa 2 ore dopo l'applicazione di TAUROFIX ACRIL. In caso di trattamenti consolidanti o antipolvere applicare una o più mani a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, a seconda dell'assorbimento del fondo. <i>Pulizia:</i> Le attrezzature utilizzate per l'applicazione possono essere lavate con acqua prima dell'essiccazione del prodotto.	
ATTREZZATURE	PULIZIA ATTREZZI	
Pennello Rullo	ACQUA (su prodotto non essiccato)	
CONSUMO	Circa 150-300 g/m ² a seconda del tipo di supporto.	
CONDIZIONI E LIMITI DI APPLICABILITÀ	Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai +5 °C o superiori ai +35 °C.	
VOCE DI CAPITOLATO	Trattamento superficiale di sottofondi edili, mediante applicazione di una o più mani di primer a base di resine acriliche in dispersione acquosa tipo TAUROFIX ACRIL, allo scopo di determinare l'isolamento, il consolidamento e/o la preparazione di successive applicazioni.	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Bianco lattiginoso	CONFEZIONAMENTO Taniche da 5 – 10 – 25 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C - MAX 25°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco e asciutto al riparo dal gelo e dall'acqua. Teme il gelo		
NORME DI SICUREZZA	Il prodotto non è pericoloso ma può provocare fenomeni di sensibilizzazione e irritazione agli occhi e alla pelle, indossare occhiali e guanti protettivi.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	Il contenitore vuoto o con residui di prodotto è considerato un rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente, ma accantonare e smaltire secondo le leggi locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

T&C Building Materials