

TAUROCOR QS

PRODOTTO	Taurocor QS
MISSIONE	Corazzante minerale per pavimenti industriali

CARATTERISTICHE	Taurocor QS è un premiscelato in polvere pronto all'uso, a base di cemento, quarzo in giusta curva granulometrica, pigmenti inorganici ed additivi. Viene usato per rivestire, colorare e conferire un'elevata resistenza alle superfici in calcestruzzo.
ASPETTO	Polvere
CAMPI D'IMPIEGO	Taurocor QS trova impiego come corazzante della pavimentazione in calcestruzzo sia in interno che esterno e soggette a qualsiasi tipo di traffico.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Massa volumica polvere	Ca. 1500	kg/m ³
Durezza aggregato (Mohs)	> 7	
Resistenza a compressione a 28gg	> 60	N/mm ²
Resistenza a flessione a 28gg	> 6	N/mm ²
Reazione al fuoco	Classe A1 _{fl}	-
Temperatura di applicazione	Compresa tra +5 e +35	°C

MODALITÀ DI APPLICAZIONE	Taurocor QS si applica a spolvero, in una o due mani, su calcestruzzo ancora fresco in un quantitativo di circa 3-5kg/m ² . Attente il tempo necessario al corazzante di inumidirsi con l'acqua di impasto del calcestruzzo quindi procedere alla lisciatura della superficie con specifica macchina (elicottero), utilizzando spatole manuali, per i bordi e gli angoli. Frattazzare a macchina per rifinire il pavimento industriale fino ad ottenere una perfetta lisciatura della superficie. Dopo 24-48 ore eseguire opportuni giunti di frazionamento delle lastre con taglierina a disco diamantato.
--------------------------	--

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

1

T&C Building Materials



TAUROCOR OS

SCHEDA TECNICA – rev 01/20

ATTREZZATURE		PULIZIA ATTREZZI
Spolvero manuale Lisciatura con elicottero		Acqua per il prodotto non indurito
CONSUMO	3 – 5 kg/m ²	
INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORE Secondo cartella colori Grigio, Rosso, Verde, Tabacco, Grigio antracite	CONFEZIONAMENTO Sacchi di carta politenati da 25 kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN. 5°C – MAX 35°C	STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 6 mesi
Contiene solventi infiammabili. Proteggere dal gelo e calore eccessivo. Conservare negli imballi originali e immagazzinare in luogo fresco		
NORME DI SICUREZZA	Contiene leganti idraulici che, a contatto con la pelle, possono provocare una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle, utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.	
IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI	La confezione vuota o con residui di prodotto è classificato come rifiuto speciale urbano. Non disperdere nell'ambiente ma accantonare e smaltire secondo le disposizioni locali.	

La T&C Building Materials si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico T&C resta a disposizione al numero telefonico 06 9626470 per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera.

2

T&C Building Materials

Sede legale e amministrativa: via Ferruccio Parri - Località la Chiusa 60020 Agugliano (AN) Tel. 071 9162095

Sede operativa: via Appia Sud, 125 00049 Velletri (RM) Tel. 06 9626470

www.tecbuildingmaterials.com info@tecbuildingmaterials.com